SILITECH

SILISIL RTV MD-Soft 0020

Technische Produktinformation · 10.11.2026

SILISIL RTV MD-Soft 0020 ist ein sehr weiches, additionsvernetzendes Zweikomponenten-Silikon für Special Effects und elastische Formteile. Seine Härte wird auf der Shore-00-Skala beschrieben.

Technische Richtwerte

Mischungsverhältnis	1:1 nach Gewicht
Farbe	Transluzent
Viskosität der Mischung	5’200 mPa·s, Brookfield
Verarbeitungszeit bei 23 °C	25 min
Abbindezeit bei 23 °C	70 min
Zugfestigkeit	1,2 N/mm²
Bruchdehnung	770 %

Verarbeitung

Die zusammengehörenden Komponenten nach Gewicht dosieren und gründlich mischen. Gefässwände und Boden einbeziehen. Saubere, trockene Mischgeräte verwenden. Verarbeitungs- und Abbindezeit beginnen mit dem Zusammenführen der Komponenten und gelten bei 23 °C. Höhere oder niedrigere Temperaturen verändern den Ablauf.

Bei Anwendungen mit Körperkontakt sind Kontaktart, Kontaktdauer und Verarbeitung zu berücksichtigen. Für ein Medizinprodukt ist die biologische Bewertung des fertigen Produkts einschliesslich Zusätzen, Reinigung und gegebenenfalls Sterilisation erforderlich.

Hinweise

Vor der Verarbeitung die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Komponenten beachten. Gebinde nach Gebrauch wieder verschliessen.

Die Angaben sind technische Richtwerte. Mechanische Kennwerte beziehen sich auf das nach 24 Stunden bei 23 °C vulkanisierte Material, soweit in der Tabelle nicht anders angegeben. Die Eignung für die konkrete Anwendung ist im Vorversuch zu prüfen.